

	van/de	tot/à
PERIODE	1-04-22	30-04-22

PRODUCT - PRODUIT	CALCITEC 2001 M
--------------------------	------------------------

Chemische parameters			
Caractéristiques chimiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
CaCO ₃	98,7	≥ 72	%
gehalte carbonaten/teneur en carbonates	99	≥ 87	%
MgO	0,327	-	%
S	0,028	≤ 0,40	%
SO ₃	0,071	≤ 0,50	%
Cl- opl/sol H ₂ O	12	≤ 1000	ppm
SiO ₂	0,16	-	%
Reactiviteit met alkaliën – Réactivité aux alcalins	NIET REACTIEF / NON REACTIF		
Na ₂ O _{éq} = Na ₂ O + 0,658 x K ₂ O (tot.)	0,009	-	%
TOC	439	< 5000	ppm

Fysische parameters			
Caractéristiques physiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
BET	1,5		
H ₂ O	0,057	≤ 1	%
Blaine	4731	≥ 2000	cm ² /g
Methyleenblauw/Bleu de méthylène	0,66	≤ 15	g/1000g
Doorval op zeef/Passant à 2 mm	100	100	%
Doorval op zeef/Passant à 500 µm	100		%
Doorval op zeef/Passant à 125 µm	99,62	85-100	%
Doorval op zeef/Passant à 63 µm	94,11	70-100	%
Gemiddelde korreldiameter/Grain moyen X 50	9,07		µm

Datum	16-05-22
--------------	-----------------

CALCITEC 2001M

Meer informatie / Plus d'informations par :

CARMEUSE SA
rue du Château 13
a
5300 SEILLES
T : 085/830.283
F : 085/830.220

Olivier SWENNEN