

	van/de	tot/à
PERIODE	1-12-22	31-12-22

PRODUCT - PRODUIT	CALCITEC 2001 M
--------------------------	------------------------

Chemische parameters			
Caractéristiques chimiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
CaCO ₃	98,37	≥ 72	%
gehalte carbonaten/teneur en carbonates	99	≥ 87	%
MgO	0,331	-	%
S	0,031	≤ 0,40	%
SO ₃	0,078	≤ 0,50	%
Cl- opl/sol H ₂ O	10	≤ 1000	ppm
SiO ₂	0,443	-	%
Reactiviteit met alkaliën – Réactivité aux alcalins	NIET REACTIEF / NON REACTIF		
Na ₂ O _{éq} = Na ₂ O + 0,658 x K ₂ O (tot.)	0,011	-	%
TOC	808	< 5000	ppm

Fysische parameters			
Caractéristiques physiques			
	gemiddeld/moyenne	eis/exigence	eenheid/unité
BET	1,5		
H ₂ O	0,089	≤ 1	%
Blaine	4970	≥ 2000	cm ² /g
Methyleenblauw/Bleu de méthylène	1,33	≤ 15	g/1000g
Doorval op zeef/Passant à 2 mm	100	100	%
Doorval op zeef/Passant à 500 µm	100		%
Doorval op zeef/Passant à 125 µm	99,43	85-100	%
Doorval op zeef/Passant à 63 µm	92,83	70-100	%
Gemiddelde korreldiameter/Grain moyen X 50	7,73		µm

Datum	27-01-23
--------------	-----------------

CALCITEC 2001M

Meer informatie / Plus d'informations par :

CARMEUSE SA
rue du Château 13
a
5300 SEILLES
T : 085/830.283
F : 085/830.220

Olivier SWENNEN